

Produktinformation:

PU Montageskum 594

All-round PU-montageskum**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

PU Montageskum 594 er en 1-komponent polyurethanskum klar til brug.

Anvendes ved montering af døre og vinduer, til isolering og lydæmpning, udfyldning af mindre huller og hulrum.

PU Montageskum 594 binder og isolerer fortræffeligt. Hæfter på de fleste byggematerialer (dog ikke polyethylen, teflon, silicone og lignende limafvisende flader).

Vær opmærksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og derfor altid skal dækkes / overmales.

Indeholder ikke CFC, HFC eller HCFC-drivmidler.

Må kun anvendes af håndværkere.

**Fysiske / kemiske data:****Uhærdet skum:**

Type:

1-komponent polyurethanskum

Holdbarhed:

12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Se produktionsdato på dåsen. **Opbevares opretstående**

Emballage:

Varenr.	Farve	Størrelse	DB-nr.
7641	Gulbrun	750 ml dåse	1441939

Afhærdet skum:

Overmalbar:

Ja

Varmeledningsevne:

0,033 W/m °C (DIN 52612)

Lydreduktionsindeks:

60 dB (EN ISO 10140)

Brandklasse:

B3 (DIN 4102-1)

Bestandighed:

Temperatur: Kan modstå temperaturer fra -50 °C til 90 °C

Sollys (UV): Skal beskyttes mod sollys



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Fladerne skal være fri for olie, fedt, snavs og lignende. Sørg altid for at fugte fladerne inden brug af skummet, da det kun hærdner ved tilstedeværelse af fugt.
- Påføring:** Brug handsker og beskyttelsesbriller. Fjern hættten og monter ventilgrebet med det påmonterede plastrør. Dåsen skal altid **anvendes med ventilgrebet nedad**.
- Ryst dåsen 10 - 15 gange før brug.
- Fugen eller reparationsstedet fyldes 40 - 50 %, da skummet ekspanderer kraftigt umiddelbart efter påføringen.
- Anvendes hele indholdet ikke på en gang, kan plastrøret blive siddende for en kortere periode. Ved næste anvendelse klippes nogle centimeter af røret. Skal dåsen gemmes i længere tid, må plastrøret demonteres og ventilen rengøres med PU Rensevæske 599. Vi kan dog ikke garantere, at flasken kan anvendes senere; hvis der trænger luft ind, hærdner skummet i ventilen.
- Anvendelsestemperatur:** 5 °C til 30 °C. Ideel temperatur er 20 °C.
- Rækkeevne:** 750 ml: Dåsens indhold giver op til 28 ltr. frit ekspanderet skum eller 35 – 45 meter fuger (20 x 30 mm).
- Hærdning:** PU Montageskum 594 er klæbefri efter 8 - 12 minutter, og skærbart efter ca. 45 minutter, ved 20 °C og 60 % relativ luftfugtighed.
- Efterbehandling:** PU-skum skal beskyttes mod sollys. PU Montageskum 594 kan efter hærdning spartles, tapseteres og overmales med alle malinger og lakker.
- Rengøring:** Uhærdet skum kan fjernes med Pro Wipes 916 eller acetone på en klud. Hærdet skum kan kun fjernes mekanisk.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75